

Мебельный сращенный на мини-шип из березы

Пороки древесины, Дефекты обработки	Требования к поверхностям			
	АЕ	А	В	С
Сучки сросшиеся, здоровые, светлые	Не допускаются	Допускаются диаметром до 10 мм	Допускаются диаметром до 20 мм	Допускаются
Сучки здоровые с трещинами, частично сросшиеся	Не допускаются	Допускаются размером до 10 мм, должны быть заделаны шпатлевкой, совпадающей по цвету	Допускаются размером до 15 мм, должны быть заделаны шпатлевкой, совпадающей по цвету	Допускаются диаметром до 20мм
Сучки темные сросшиеся	Не допускаются	Допускаются диаметром до 6 мм	Допускаются диаметром до 10мм	Допускаются диаметром до 20мм
Сучки выпадающие, загнившие, гнилые и табачные	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются размером до 6 мм, должны быть заделаны шпатлевкой, совпадающей по цвету
Прорость	Не допускается	Не допускается	Допускается размером не более 3x10 мм	Допускается размером не более 3x20 мм
Грибные поражения, грибные ядровые пятна и полосы, заболонные грибные окраски, побурение	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются	Допускаются
Ложное ядро без признаков загнивания	Не допускается	Не допускается	Допускается без признаков загнивания	Допускается без признаков загнивания
Минеральные прожилки	Допускаются размером не более 10*2 мм	Допускаются размером не более 3x25 мм	Допускаются	Допускаются

Примечание: Щит оценивают по двум сторонам согласно ТУ, в сорте АЕ односторонний одна сторона соответствует сорту АЕ, другая сортам А-С; в сорте А односторонний одна сторона соответствует сорту А, другая сортам В-С.